



Flüssigfüller für Poren, feine Risse und Spalten zum Schleifen und Polieren



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die Flüssigkeit C² Pin Fix™ vermischt sich mit dem Staub, der beim Schleifen von Betonböden entsteht, und erzeugt eine extrem haltbare Matrix, die automatisch Poren, kleine Luftblasen und Ausbrüche, Mikrorisse und andere Spalte in der Betonfläche während des Schleifens füllt.

C² Pin Fix™ erzeugt eine monolithische Oberfläche, die sich schneller, leichter und wirksamer polieren lässt. Da Löcher und Defekte gefüllt sind, nimmt der Boden Härter/Verdichtungsmittel, Schutzbehandlungen und Färbungen gleichmäßiger auf. Das nur schwach riechende C² Pin Fix™, das den VOC-Vorschriften entspricht, erleichtert außerdem die Instandhaltung von Böden, da es die winzigen Löcher und Ritzen im Beton verschwinden lässt, in denen sich sonst Schmutz fängt und ansammelt. Das einfach aufzubringende Mittel trocknet schnell und eignet sich für alle Böden, die geschliffen werden – von Lagerhaus-/Industrieböden bis zu hoch polierten dekorativen Böden.



VORTEILE

- Einfaches Auftragen mit einem Drucksprüngerät oder einfach ausschütten und mit einem weichen Saalbesen verteilen.
- Füllt automatisch Spalten, Risse und Ausbrüche während des Schleifens.
- Härtet schnell auf Betonhärte aus.
- Kann mit sauberem Wasser bis zu 33% verdünnt werden, um einer Vielzahl von Bedingungen von Arbeitsort und Geräten zu entsprechen.
- Behandelte Flächen sind schneller und leichter zu polieren.
- Schutzbehandlungen, Färbemittel und anderes lassen sich leichter und gleichmäßiger verteilen.
- Behandelte Böden sind leichter instand zu halten, da sich Schmutz weniger gut festsetzt.
- Entspricht allen bekannten Vorschriften zu VOC.
- Entspricht den führenden Grünen Baustandards und Bauordnungen.



Einschränkungen

Alle hier aufgeführten Informationen sind unserem besten Wissen nach genau. Sie sind strikt als Anhaltspunkte zu betrachten. Handhabungsbedingungen, Installation und Verwendung stehen nicht unter unserer Kontrolle, so dass wir die Ergebnisse nicht garantieren können.

- **Vor Frost schützen.**

Für weitere Testdaten wenden Sie sich bitte an Seelbach International unter: info@seelbach-international.com



Technische Daten

FORM	milchig weiße Flüssigkeit, geringer Geruch
DICHTE	1,01
AKTIVE INHALTSSTOFFE	---
FESTSTOFFE, GESAMT	---
pH-Wert	keine Daten
GEWICHT/GAL	8,40 lbs
FLAMMPUNKT	> 100°C
GEFRIERPUNKT	0°C
VOC-GEHALT	100 g/l
LAGERBESTÄNDIGKEIT	1 Jahr im ungeöffneten, fest verschlossenen Behälter



Hergestellt für:

Crete Colors International, LLC,
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 85070, USA.
eMail: support@cretecolors.com
Tel: +1-602-903-2133



Vertrieb durch:

Seelbach International GmbH
Hauptstraße 20, D-56477 Rennerod
eMail: info@seelbach-international.com
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0, Fax: +49(0)2664 - 9128-10



Flüssigfüller für Poren, feine Risse und Spalten zum Schleifen und Polieren



VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Oberflächen

Personen, Fahrzeuge, Gegenstände, Pflanzen und alle Oberflächen in der Nähe, die nicht behandelt werden sollen, vor Kontakt mit dem Produkt, Spritzern und Verwehen durch Wind schützen. Dazu Polyethylenfolie oder ein anderes, erwiesenermaßen schützendes Material verwenden.

Geräte

Mit einem Niederdrucksprühergerät aufbringen. Kein Hochdrucksprühergerät verwenden. C² Pin Fix™ kann auch aus dem Behälter oder einem Eimer auf den Boden geschüttet und mit einem weichen Saalbesen verteilt werden.

Luft- und Oberflächentemperatur

Die Temperatur von Oberfläche und Luft sollte während des Auftragens bei mindestens 10°C und nicht über 32°C liegen.



LAGERUNG UND HANDHABUNG

Kühl und trocken in einem ausreichend belüfteten Bereich aufbewahren. Behälter nach Verwendung immer verschließen. Nicht verändern oder mit anderen Chemikalien mischen.

Die angegebene Lagerfähigkeit geht von einer trockenen Lagerung im fabrikversiegelten aufrecht stehenden Behälter aus. Eine Temperatur von 4-38°C einhalten. Paletten nicht stapeln. Nicht verwendetes Produkt und Behälter entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.



VERPACKUNG

Behälter mit 3,5 l und 20 l



ANWENDUNG

Bitte lesen:

die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.



Verdünnung

Kann bis zu 33% mit sauberem Wasser verdünnt werden

– 1 Teil Wasser, 2 Teile C² Pin Fix™. Mittel vor dem Auftragen gründlich durchrühren.



DECKUNG

Typische Deckung für konzentriertes (unverdünntes) C² Pin Fix™: 5-10 m² pro Liter



BITTE BEACHTEN:

Die Werte für die Deckung sind nur Schätzwerte. Schwankungen in der Betonqualität, Porosität, Bedingungen an der Arbeitsstelle, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit wirken sich alle auf die Deckung und die Trocknungszeit aus.

Die Oberfläche und Beschichtung vor Aufbringung **IMMER** auf Eignung und Ergebnis **ÜBERPRÜFEN**. Für die Prüfung die folgende Anweisungen befolgen. Prüffläche vor der Inspektion gründlich trocknen lassen.

C² Pin Fix™ ist kurz vor dem oder während des letzten Metallschleifschritts (Metall 80, 100 oder 120) aufgetragen werden.

1. Wenn die Schleifmaschine an einen Absaugschlauch angeschlossen ist, ist dieser abzunehmen.
2. C² Pin Fix™ direkt vor der Schleifmaschine entweder auf den Boden aufsprühen oder auf den Boden schütten und mit einem weichen Saalbesen verteilen. Den Boden bis zu etwa 3 Metern oder weniger vor der Schleifmaschine auftragen.
3. Die Schleifmaschine muss die behandelte Fläche erreichen, ehe C² Pin Fix™ trocknet. Den Boden tränken, aber keine Pfützen entstehen lassen. Den nassen Boden abschleifen, bis er trocken ist.
4. Den Boden 2-12 Stunden lang aushärten lassen, ehe mit dem nächsten Schleifschritt weitergearbeitet wird.
5. Bei Bedarf den Absaugschlauch wieder anbringen und nach dem Aushärten von C² Pin Fix™ mit dem Schleifen und Polieren fortfahren.



C² PIN FIX™



Flüssigfüller für Poren, feine Risse und Spalten zum Schleifen und Polieren

Seite: 3 von 3



Berufliche Sorgfalt

C² Pin Fix™ in den späteren Stufen des Schleifens mit Schleifwerkzeugen mit Metallbindung bzw. den ersten Stufen des Schleifens mit Werkzeugen mit Kunstharzbindung auftragen, aber VOR dem Polieren und Härten/Verdichten.



Gerätereinigung

Werkzeuge und Geräte mit Wasser und Seife säubern.



SICHERHEITSHINWEISE

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Crete Colors International, LLC ist ein Mitglied des Sicherheitsdaten-Partnerschaftsprogramms von INFOTRAC. Im Falle eines chemischen Notfalls im Zusammenhang mit unseren C²-Produkten, bei Verschütten, Austreten, Brand oder Unfall, wenden Sie sich bitte kostenlos an INFOTRAC für sofortige Informationen zur Ersten Hilfe.

Online-Zugang rund um die Uhr: www.infotrac.net
Telefonkontakt rund um die Uhr: +1-352-323-3500



ERSTE HILFE

- Nach Verschlucken:** Viel Wasser oder Milch trinken. KEIN Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:** Kontaktlinsen herausnehmen. Augen sofort 15 Minuten lang mit fließendem klarem Wasser spülen; dabei die Augenlider offen halten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:** Betroffenen Bereich mit Wasser und Seife abwaschen. NICHT versuchen, mit chemischen Mitteln zu neutralisieren. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen:** Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Mund und Nasengang wiederholt mit Wasser auswaschen. Wenn die Atembeschwerden anhalten, einen Arzt aufsuchen.

GARANTIE

Die Informationen und Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Forschungsergebnissen und denen Dritter und sind nach unserem besten Wissen korrekt. Wir geben jedoch keine Garantie ihrer Korrektheit, da wir nicht jeden möglichen Verwendungszweck unserer Produkte abdecken und jede Variation vorhersehen können, die bei Mauerflächen, Arbeitsbedingungen und verwendeten Methoden auftreten. Der Käufer muss seine eigenen Tests durchführen, um die Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck festzustellen. Crete Colors International gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten ist. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, gibt Crete Colors International keine weitere Gewährleistung hinsichtlich des Produkts, weder ausdrücklich noch implizit, was sich auch ohne Einschränkungen auf die implizite Garantie der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck bezieht. Crete Colors Haftung ist in jedem Fall auf die Lieferung einer ausreichenden Produktmenge beschränkt, um die jeweiligen Flächen noch einmal zu behandeln, auf die ein defektes Produkt aufgetragen wurde. Die Annahme und Verwendung dieses Produkts befreit Crete Colors von jeder weitergehenden Haftung, gleich aus welchem Grund, einschließlich der Haftung für indirekte oder Folgeschäden, gleich ob sie aus einem Garantiebruch, Fahrlässigkeit oder strikter Haftung resultieren. Diese Gewährleistung darf durch Vertreter von Crete Colors International, ihren Vertriebspartnern oder Händlern nicht geändert oder erweitert werden.

KUNDENDIENST

Für technische Unterstützung und Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Website www.cretecolors.de oder senden Sie eine eMail an info@seelbach-international.com.